

Hidracol 1

Adhesivo especial para el pegado de cintas entre láminas Hidraseal.

Referencia: 73790524



Uso

Hidracol 1 es una cola monocomponente especial de endurecimiento hidráulico, especialmente desarrollada para el pegado de las láminas de desacoplamiento e impermeabilización hidraseal, cintas de impermeabilización hidraband, debajo y sobre todas las láminas de desacoplamiento acústico y láminas de impermeabilización, en zonas interiores y exteriores.

*En piscinas y otras áreas permanentemente húmedas, pegar las cintas de impermeabilización y piezas moldeadas con **Hidracol 2**.*

Sobre láminas de impermeabilización Hidralite hHdraseal, pegadas a paredes con Hidracol 1, se pueden colocar azulejos sin tiempos de espera.

Sobre suelos, la cola Hidracol 1 debe estar lo suficientemente endurecida como para que se pueda transitar y trabajar sin que ocurra un desplazamiento de las láminas.

Aplicación

Mezclar 10 kg de Hidracol 1 con aprox. 3,25 l de agua limpia en un recipiente de mezcla limpio, procesar con un agitador lento (aprox. 300 rpm) hasta conseguir una masa pastosa sin grumos y tras un breve tiempo de maduración (aprox. 3 minutos) volver a agitar brevemente.

No mezclar más mortero del que puede ser utilizado en unas 2-3 horas.

En función de la composición de la base, aplicar Hidracol 1 con una llana dentada de 4 o 6 mm en toda la superficie, colocar rápidamente la lámina a pegar y presionar firmemente. Asegúrese de que no se haya formado una piel sobre la cola antes de la colocación de la lámina.

Datos técnicos

Color.....gris cemento
Demanda de agua.....3,25 l para 10 kg de Hidracol 1
Tiempo de maduración.....aprox. 3 min.
Agitación posterior.....aprox. 2 min.
Tiempo de aplicación.....2-3 horas*
Tiempo abierto.....< 30 min.*
Transitable.....aprox. 4 horas*

Consumo para cintas:

Cinta 12cm de ancho con llana de 2m.....80ML
Cinta 20cm de ancho con llana de 2m.....50ML

Consumo para láminas:

aprox. 1,6 kg/m² para llana de 6 mm
aprox. 2,1 kg/m² para llana de 8 mm
aprox. 2,6 kg/m² para llana de 10 mm

Soportes:

Deben estar limpios, ser planos, portantes y estables.

Notas:

No utilizar Hidracol 1 por debajo de +5°C ni por encima de +30°C de temperatura ambiente

Forma de suministro:.....10 kg en cubo de plástico, 50 cubos en europalet

Almacenamiento/tiempo de conservación: Almacenar cerrado en un lugar seco. Utilizable mín. 12 meses

** Estos valores son valores medios, ya que pueden variar dependiendo de la base, la temperatura y la humedad.*

Tenga en cuenta las fichas técnicas de las láminas de desacoplamiento e impermeabilización hidralite y, en caso de duda, consultar con el servicio técnico de Hidralite.

hidralite

Barcelona Tel: 933 900 534

www.hidralite.com